

Настенное покрытие

Arturo EP 3800 WA

Описание/применение:

Arturo EP 3800 WA – 2-х компонентное эпоксидное покрытие на водной основе, толщиной от 50 до 150 μm , для стен.

Покрытие Arturo EP 3800 WA применяется в качестве износостойкого бесшовного цветного финишного покрытия для стен.

Особенно пригодно в тех случаях, где работа не может выполняться с летучими растворителями не может выполняться.

Характеристики/преимущества продукта:

- Бесшовное
- На водной основе
- Легко чистится
- С небольшим запахом

Технические данные:

«Не берется»*:	через ок. 4 часа
Готовность для дальнейших работ*:	через ок. 8 часов
Плотность:	замешанного продукта ок. 1,35 кг/дм^3
Гарант.срок хранения:	при благопр. условиях – ок. 6 месяцев
Цвет:	18 стандартных цветов (от Unipro) Иной цвет – по запросу.
Толщина слоя:	50-150 μm
Механические нагрузки*:	через 3 x 24 часа
Химические нагрузки*:	через 7 x 24 часа
Пропорции замеса:	80 вес.ч.% компонента А 20 вес.ч. % компонента В
Содержание твердых частиц:	75 % вес.ч.
Расход:	100 - 200 г/м^2 на слой, в зависимости от структуры базовой поверхности
Упаковка:	набор А+В=3,75 кг или 7,5 кг А: ведро В: ведро
Время нанесения*:	ок.60 мин.
Точка вспышки:	комп.А > 55°C комп.В > 55°C
Морозостойкость:	нет Не хранить/ транспортировать при температуре ниже 2°C

Основание:

Основание должно быть твердым, прочным на

Важные указания:

сжатие, стойким к нагрузкам, длительно сухим, без трещин свободным от веществ, ухудшающих адгезию.

Удалить цементное молоко и остатки бетона шлифованием или пескоструением.

Заделать дыры и трещины ремонтным раствором UZIN NC 182**.

Сильно впитывающие стены прогрунтовать с помощью мультигрунтовки Arturo EP 6650 **.

Нанесение EP 3800 WA***

Тщательно смешать компоненты.

Затем к смеси добавить 10% воды и еще раз тщательно перемешать.

Нанести тонкий, равномерный слой на стену с помощью кисти или валика.

Нанести не менее двух слоев Arturo EP 3800 WA. Сразу же после работы инструменты промыть теплой водой.

* При 20°C и относительной влажности 65%

** См. соответствующую документацию

*** Перед применением прочесть инструкцию по применению

Условия по нанесению

- Минимальная температура на основании 10°C и на 3°C выше точки росы.
- Оптимальная температура для нанесения: 20°C.
- Максимальная относительная влажность: 85%.
- В качестве чистящих веществ использовать нейтральные или слабо щелочные агенты.
- Ткань для очистки от Unipro** в целом пригодна для удаления свежих расплескиваний.
- Хранить исключительно в заводской упаковке в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении.

Охрана труда:

Компонент А: раздражающий. Содержит полиаминовые добавки эпоксидной смолы. Может причинить серьезный вред глазам. Избегать контакта с глазами. При глазном контакте немедленно обильно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При работе всегда носить защиту для глаз/лица. Класс опасности компонента А: нет.

Компонент В: раздражающий. Вреден для окружающей среды. Содержит эпихлорогидрин/бисфенол F эпоксидную смолу и глицидилэфир. Раздражает глаза и кожу. Может вызвать гипесенсибилизацию кожи. Токсичен для организмов в водной среде; в течение продолжительного времени может причинять вред водной среде.

Избегать контакта с глазами и кожей. При глазном контакте немедленно обильно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При работе всегда носить защитные перчатки и защитную одежду. Не выливать в окружающую среду. Требуется специальных инструкций. Содержит эпоксидные составляющие, см. информацию от производителя.

Класс опасности компонента В: 9.

Касательно компонентов А и В, см. листки безопасности Arturo EP 3800 WA. Данная документация соответствует датскому закону от 18 мая 1993 года касательно документации по листкам безопасности экологически опасных веществ.